

الخلاصة

أصبحت الأزمات العالمية المتزايدة لإمدادات الطاقة النظيفة قضايا عالمية في السنوات الأخيرة. لذا ، من المهم تطوير حلول لهذه المشاكل. تعد الطاقة الشمسية إحدى مصادر الطاقة المتجددة الواعدة. لديها إمكانات كبيرة حيث أن سطح الأرض يتلقى كمية كافية من الطاقة لتلبية الطلب العالمي على مدار العام. واحدة من أوجه القصور الرئيسية في أجهزة الخلايا الشمسية هي كفاءة المنخفضة.

جذب الجرافين الكثير من الاهتمام في الفترة الأخيرة بسبب خصائصه الميكانيكية والحرارية والكهربائية والبصرية الفريدة. ومن أجل تحسين أداء الخلية الشمسية الصبغية الحساسة (DSSCs) ، تم إدخال الجرافين و GQDs في أجهزة DSSCs لتصنيع $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$ و TiO_2/GQDs كأقطاب ضوئية على التوالي ، تم تخليق (توليف) محلول المركبات النانوية مع الماء منزوع الأيونات باستخدام الطريقة المائية الحرارية بدرجة حرارة 160 درجة مئوية ولمدة 72 ساعة وتم استخدام تقنية الخلط لتحضير هذه الأقطاب. تم استخدام البلاتين كقطب مضاد تم تحضيره باستخدام التبخير الحراري في فراغ (TEV).

تمت دراسة الخواص الكهروضوئية للقطب الضوئي المركب بالمقارنة مع القطب الضوئي TiO_2 النقي. بعد إنشاء $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$ كقطب ضوئي ، عرض القطب الضوئي خصائص محسنة لامتصاص الضوء والصبغة مع كفاءة امتصاص أعلى للضوء ، ومقاومة داخلية أقل ، ونقل إلكتروني أسرع ، مما أدى إلى كثافة تيار أعلى. في الحالة المثلى ، أظهر جهاز DSSC-2 المستند إلى أنود ضوئي تم تعديله بواسطة Graphene النتائج التالية تيار الدائرة القصيرة (J_{sc}) ($18.50 \pm 0.04 \text{ mA cm}^{-2}$) ، جهد الدائرة المفتوحة (V_{oc}) ($0.670 \pm 0.03 \text{ V}$) ، وعامل المليء (FF) (0.650 ± 0.002) مع كفاءة تحويل الطاقة (PCE) ($8.117 \pm 0.02 \%$) ، مما يشير إلى زيادة الأداء مقارنةً بأداء جهاز DSSC-1 المستند إلى TiO_2 النقي كأنود ضوئي، والذي يعطي ($J_{sc}=17.72 \pm 0.03 \text{ mA cm}^{-2}$) ، ($V_{oc}=0.658 \pm 0.04 \text{ V}$) و ($FF=0.641 \pm 0.002$) مع ($PCE = 7.473 \pm 0.3 \%$). ومع ذلك ، عندما تم استخدام Graphene ، تم تحسين أداء DSSC-2 بشكل أكبر.

نظرًا لخصائصها الفائقة ، تم اقتراح GQDs للخلايا الشمسية الصبغية الحساسة. تمت إضافة GQDs إلى الجسيمات النانوية TiO_2 كأقطاب ضوئية (تم إعدادها باستخدام طريقة شفرة الطيب) حيث تم التحقيق في الخصائص الكهروضوئية لـ DSSCs. تم تحضير محلول

TiO_2/GQDs مع ماء منزوع الأيونات باستخدام الطريقة المائية الحرارية وبدرجة حرارة 160 درجة مئوية ولمدة 72 ساعة. تم تأكيد الخصائص الهيكلية لـ GQDs المغلفة بـ TiO_2 بواسطة تحليل XRD و SEM و TEM. بالمقارنة مع الأجهزة المستخدمة TiO_2 فقط كقطب ضوئي ، فإن خصائص J-V للخلية الشمسية تُظهر تحسناً في PCE لجهاز DSSC-3 المصنوع على القطب $\text{TiO}_2 / \text{GQDs}$ كقطب ضوئي. بإضافة GQDs إلى الجسيمات النانوية TiO_2 كأنود ضوئي بسُمك ($12 \mu\text{m}$) ، تمكنا من زيادة (J_{sc}) و (PCE) (من 17.72 ± 0.03 إلى $18.98 \pm 0.05 \text{ mA cm}^{-2}$) و (من 7.473 ± 0.30 إلى 9.047 ± 0.04 %) على التوالي. يمكن أن يُعزى هذا التحسن في كفاءة تحويل الطاقة في DSSC-3 إلى سرعة نقل الإلكترون ، وجمع الإلكترونات المحسن في الصور الضوئية وتحسين كفاءة امتصاص الضوء. تشير دراستنا إلى أنه بإضافة GQDs إلى TiO_2 ، سيزداد الامتصاص البصري في GQDs مما قد يؤدي إلى تحسين خصائص DSSC كما لاحظنا ذلك في النتائج أعلاه بالنسبة للجهاز DSSC-3.