

الخلاصة

في هذا البحث تم دراسة الخواص التركيبية والبصرية لأغشية أكسيد الزنك (ZnO) المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ تحت ضغط (2.5×10^{-5} Torr)، حيث رسب معدن (Zn) على قواعد زجاجية بسك (300 ± 20) nm وبمعدل ترسيب (1 nm sec^{-1}) وبدون تسخين للقواعد (Unheated substrate) المرسل عليها. ومن ثم تمت أكسدة غشاء (Zn) بدرجة حرارة 400°C بأستعمال الهواء الاعتيادي لمدة ساعة وبمعدل تدفق (400 sccm) للحصول على غشاء (ZnO)، وبعدها تم اعتماد طريقة الانتشار الحراري لأضافة مادة النحاس كشائبة للحصول على أغشية (ZnO:Cu) الرقيقة.

بينت فحوصات حيود الأشعة السينية (XRD) أن تركيب أغشية (ZnO) المحضرة كان متعدد التبلور من النوع السداسي والاتجاه السائد (002) لجميع الأغشية المحضرة، ومن خلال طيف الأشعة السينية تم حساب المسافة البينية بين المستويات البلورية (d) وثابتي الشبكة (a_0 , c_0) ومعدل حجم البلوريات والمطاوعة المايكروية (S) وكذلك كثافة الانخلاعات وعدد البلوريات لوحدة المساحة وعدد الطبقات ودراسة تأثير الشائبة على هذه المعاملات. ومن فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM) وجد أن خشونة السطح تزداد مع زيادة نسبة التشويب بالنحاس.

أما دراسة الخصائص البصرية من خلال قياس طيفي النفاذية والامتصاصية لمدى الأطول الموجية $(300-1100) \text{ nm}$ وبينت النتائج أن الأغشية ذات نفاذية عالية إذ يمكن أستخدامها كموافذ بصرية في الخلايا الشمسية. وان الامتصاصية تزداد مع زيادة نسبة التشويب. وتم حساب الانعكاسية حيث تبين أن الانعكاسية تزداد مع زيادة نسبة التشويب. فضلاً عن ذلك تم دراسة الانتقالات الالكترونية المباشرة المسموحة حيث من نتائج معامل الامتصاص وجد أن الانتقالات الالكترونية المباشرة هي المهيمنة، وتم حساب قيم فجوة الطاقة حيث وجد أن فجوة الطاقة تقل مع زيادة نسبة الشائبة. وكذلك تم حساب (معامل الخمود، معامل الانكسار وثابت العزل الكهربائي بجزييه الحقيقي والخيالي) كدالة للطول الموجي ودراسة تأثير الشائبة على الثوابت البصرية ومن ثم مناقشة النتائج على ضوءها.