

الخلاصة

تم في هذا العمل دراسة عملية ونظرية لاستخدام المركبات القائمة على القصدير والرصاص في الخلايا الشمسية البيروفسكايت حيث كانت طبقة نقل الإلكترونات (ETM) المستخدمة هي ثنائي أوكسيد التيتانيوم TiO_2 ، في حين أن طبقة نقل الثقوب المستخدمة هي أوكسيد النحاس CuO . من أجل معالجة مشكلة عدم الاستقرار والسمية المرتبطة بمواد بيروفسكايت الرصاص، تقوم الأوساط العلمية التي تركز على تطبيقات الخلايا الشمسية باستكشاف هاليدات معدنية بديلة. وينبغي أن تكون هذه البدائل مأمونة بيئياً، وأن تكون قادرة على استبدال هاليدات الرصاص دون تغيير الخصائص المميزة لها، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى مواد بيروفسكايت أطول أمداً وأكثر استقراراً في الخلايا الشمسية.

من أجل المقارنة بين المركبات العضوية وغير عضوية في المواد البيروفسكايت فقد قمنا بتصنيع ستة نماذج من الخلايا الشمسية ثلاثية منها تحتوي على مثيل امين يوديد الرصاص والقصدير ($CH_3NH_3Pb_xSn_{1-x}I_3$) حيث قيم x هي 0.5، 1 و 0 على التوالي كطبقة متصلة للفوتونات في الخلايا الشمسية البيروفسكايت العضوية بينما في الخلايا الغير عضوية استعملنا السيزيوم بدلا من المثيل امين كطبقة فعالة لنحصل على سيزيوم يوديد الرصاص والقصدير ($CsPb_xSn_{1-x}I_3$) وايضا عند قيم x 0.5 و 1 و 0 على التوالي.

أظهرت مواد البيروفسكايت $CH_3NH_3PbI_3$ و $CH_3NH_3Pb_{0.5}Sn_{0.5}I_3$ و $CH_3NH_3SnI_3$ تركيب بلوري رباعي السطوح، مع فجوة طاقة بصرية مباشرة محسوبة عند 1.55 إلكترون فولت، 1.64 إلكترون فولت و 1.35 إلكترون فولت، على التوالي. تم دراسة اداء الخلايا المصنعة وحصلنا على كفاءة تحويل الفوتونات للخلايا العضوية كالاتي 2.9 % عند استعمال مثيل امين يوديد الرصاص و 1.2 % عند استعمال مثيل امين يوديد الرصاص قصدير و 0.8 % عند استعمال مثيل امين يوديد القصدير اما بالنسبة لخلايا البيروفسكايت الغير عضوية فكانت النتائج كالاتي: 1.15 %، 2.3 % و 0.8 % عند استعمال سيزيوم يوديد الرصاص، سيزيوم يوديد الرصاص قصدير، وسيزيوم يوديد القصدير على التوالي.

تم الكشف عن فجوات الطاقة البصرية عند 1.694 eV، 1.6 eV، و 1.4 eV، على التوالي، لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكايت التي تتكون من ركيزة (FTO)، طبقة من TiO_2 كأول طبقة، هيكل من $CsPb_xSn_{1-x}I_3$ كالثانية، CuO كالثالثة، وإلكتروود من الأنوم كآخر طبقة. تم إجراء دراسة شاملة لخصائص التيار-الجهد (I-V) لخلايا الشمسية البيروفسكايت المصنعة.