

الخلاصة

تضمنت الدراسة تحضير الحديد صفري التكافؤ ذي الأبعاد النانومترية بثلاث طرائق مختلفة بالإعتماد على تفاعل الإختزال الكيميائي للمحاليل المائية لكلوريد الحديد المائي $\text{FeCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. باستخدام بوروهيدريد الصوديوم NaBH_4 كمادة مختزلة. وقد أختلفت نتائج كل طريقة من حيث كمية الناتج والنوع وحجم الدقائق. تدل بيانات حيود الأشعة السينية (XRD) ان الناتج هو الحديد نوع الفا ($\alpha\text{-Fe}$) وأوكسيد الحديد وذلك بمقارنة نتائج التحليل بالنتائج القياسية لحيود الأشعة السينية. كذلك أظهرت نتائج تحليل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) و المجهر الإلكتروني النافذ (TEM) أن حجم الدقائق المحضرة الثلاثة 12nm و 16 و 45 وكذلك 20-66nm عند زيادة تركيز بوروهيدريد الصوديوم بصورة اكبر وهي الطريقة الملائمة جدا لاعطاء دقائق نانوية. وحدد حجم الدقائق وتوزيعها باستخدام ميكروسكوب القوة الذرية (AFM) وكان حجم النانو (20-100nm). باستخدام حديد النانو المحضر تم إمتزاز العناصر الثقيلة (Ni^{+2} , Cd^{+2} , Cr^{+3}) من المحاليل المائية. إذ أظهرت النتائج كفاءة الإمتزاز لهذه العناصر باستخدام الحديد النانومتري المحضر. إذ تم تحضير النماذج عند ظروف حمضية مختلفة pH مختلفة (6, 7, 8) ووجد ان نسبة الإمتزاز عالية عندما كان المحلول قاعدي بينما تنخفض نسبة الامتزاز في الوسط المتعادل والحامضي. كما وجد ان نسبة الإمتزاز ازدادت عند ارتفاع درجات الحرارة باستخدام درجات حرارية مختلفة (25, 35, 50 م°). وتم اثبات ذلك من خلال فحص الراشح بواسطة جهاز الأمتصاص الذري الطيفي. وتم تشخيص نتائج الإمتزاز من خلال النقص الراسب بواسطة تقنية EDX حيث لوحظ ظهور قمم للحديد وواكسيد الحديد وكذلك للعناصر المسترة.