

الخلاصة

تضمنت الرسالة تحضير بوليمرين الاول بوليمر كحول الفنايل المشارك مع حامض الاديبيك (PVA-CO-AA) والثاني بوليمر الانيلين المشارك مع حامض السيناميك (PANI-CO-CA) واخضعا لعمليات تشويب بصبغتين عضويتين ليزريتين هما (Eosin B) و (Congo red) على التوالي وبنسب وزنية مختلفة

% (0.01 , 0.03 , 0.05 , 0.07 , 0.09 , 0.12 , 0.15) لكل منهما .

اجريت قياسات البوليمرين المشاركين المشوبين اعلاه بتقنيات عدة مثل : تقنية طيف الاشعة تحت الحمراء FTIR ، حيود الاشعة السينية XRD ، طيف التحليل الحراري الوزني والتفاضلي TGA و DTG ، وطيف الاشعة المرئية وفوق البنفسجية UV-Visible .

استخدمت طريقة الصب لتحضير اغشية رقيقة في دراسة الخواص الكهربائية للبوليمرات المشتركة المشوبة قيد الدراسة ، اذ تمتاز هذه الطريقة ببساطتها وامكانية تحضير تلك الاغشية الرقيقة بمساحات واسعة ما عدا انه من الصعب التحكم بسمكها .

وقد تم قياس خصائص تيار- فولتية لنظام FTO /بوليمر/ FTO تمت بواسطة (المجسين) Two point probes .

القيم العملية لتوصيلية التيار المستمر في البوليمر (PNAI - CO - CA) ارتفعت من (6.4×10^{-7}) الى (2.4×10^{-6}) اوم سم^{-1} لنسب التشويب بصبغة الايوسين B من 0.01 الى 0.15 ، في حين ارتفعت من (1.4×10^{-6}) الى (2.8×10^{-6}) اوم سم^{-1} لنفس نسب التشويب بصبغة الكونغو الاحمر، وكانت القيم العملية لتوصيلية التيار المستمر لبوليمر (PVA - CO - AA) ارتفعت من (1.99×10^{-6}) الى (3×10^{-6}) اوم سم^{-1} لنسب التشويب بصبغة ايوسين B من 0.01 الى 0.15 . في حين ارتفعت نظائرها من (1.98×10^{-6}) الى (3.4×10^{-6}) اوم سم^{-1} لنفس نسب التشويب بصبغة الكونغو الاحمر ولمدى من درجات الحرارة $^{\circ}\text{C}$ (30 - 120).

