

المخلص

تضمن البحث تحضير اربع من البوليمرات والبوليمرات المشتركة (بولي أنيلين، بوليمر أنيلين مشترك، ميثوكسي أنيلين، بولي أكريلاميد، بوليمر أكريلاميد مشترك، -حمض أكريليك). تم تحضير بولي أنيلين والبوليمر المشترك أنيلين- مشترك- ميثوكسي أنيلين بطريقة الإضافة، أما حمض البولي أكريلاميد والبوليمر المشترك أكريلاميد-مشارك- حامض أكريليك فقد تم تحضيرهما بطريقة التكثيف. بالإضافة إلى ذلك، تم تحضير الجسيمات النانوية (أوكسيد الخارصين النانوي) عن طريق التشيع، ومن ثم تم تطعيمها بالبوليمرات والبوليمرات المشتركة المحضرة مسبقاً بأخذ نسبة وزنية نوعية تعادل g (0.075) غم من البوليمرات والبوليمرات المشتركة و g (0.025) من الجسيمات النانوية. تم إجراء التشويب باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، ليتم تطبيقه فيما بعد كموصلات كهربائية ومزيلات للاستحلاب.

تم إجراء قياسات البوليمرات والبوليمرات المشتركة باستخدام العديد من التقنيات مثل التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء (FT-IR)، والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، والأشعة السينية المشتتة للطاقة (EDX)، وكروماتوغرافيا تخلل الهلام (GPC).

تم استخدام طريقة الصب لتحضير أغشية رقيقة في الدراسة الحالية للخواص الكهربائية للبوليمرات الملوثة قيد الدراسة، حيث تتميز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية تحضير هذه الأغشية الرقيقة بمساحات واسعة إلا أنه من الصعب التحكم فيها سماكة.

تم إجراء قياسات خصائص الجهد الحالي لنظام FTO/البوليمر، البوليمرات المشتركة/FTO بواسطة تحقيقات نقطية.

لقيم العملية للتوصيل الكهربائي للبوليمرات والبوليمرات المشتركة قبل وبعد التطعيم. في البولي أنيلين زاد من $(5.2 \times 10^{-12}) \text{ S/cm}$ إلى $(2.6 \times 10^{-12}) \text{ S/cm}$ ، في البوليمر المشترك (الأنيلين- مشترك- ميثوكسي الأنيلين) زاد من $(2.8 \times 10^{-8}) \text{ S/cm}$ إلى $(1.3 \times 10^{-9}) \text{ S/cm}$ ، للبولي أكريلاميد تمت زيادته من $(5.2 \times 10^{-12}) \text{ S/cm}$ إلى $(5.2 \times 10^{-11}) \text{ S/cm}$ ، للبوليمر المشترك (حمض الأكريلاميد- مشترك- الأكريليك المشترك) زاد من $(5.2 \times 10^{-12}) \text{ S/cm}$ إلى $(1.3 \times 10^{-11}) \text{ S/cm}$. لقد أثبتت مادة البولي أكريلاميد والبوليمر المشترك الأكريلاميد -المشارك- حمض الأكريليك نتيجة إيجابية للتشويب النقي والتشويب بأوكسيد الخارصين النانوي كعوامل استحلاب. وكانت أفضل النتائج في البوليمر المشترك المشوب مع أكاسيد الزنك النانوية (حمض الأكريلاميد - المشترك- الأكريليك) / أوكسيد الخارصين النانوية وأقلها بالنسبة لمزيلات استحلاب في بولي أكريلاميد.