

الخلاصة

يتم فحصات المختلفة لزيت السيارة المستخدم خصائص غير مرغوب فيها ناتجة عن استهلاك الزيت. تمثل تلك الخصائص مؤشرا على تلوث الزيت خلال فترة الاستخدام، فمثلا كثرت نقطة الوميض المنخفضة (145 درجة مئوية) إلى وجود ملوثات الوقود الخفيف في الزيت، أيضا تعزى الزيادة النسبية في الكثافة (0.828 جم / سم³) والزوجة (اللزوجة عند 40 درجة مئوية 136.7 ملي باسكال) إمكانية حدوث أكسدة ومنتجات بلمرة مذابة ومعلقة في الزيت المستخدم وبالتالي محتوى الرماد (1.20%) إلى تلوث من جسيمات صلبة غير قابلة للاحتراق من الأسلاك والعزل والحصى والشظايا المعدنية.

بالإضافة إلى نسبة محتوى الماء والكبريت في الزيت المستخدم (1.792% وزن) (1.8% وزن) على التوالي، وكذلك تراكيز عالية من المعادن الثقيلة. تم إجراء معالجة فيزيائية تضمنت عملية التقطير الفراغي بحيث كانت نسبة نواتج التقطير 77% ونسبة الحمأة المتبقية أقل من 23%.

تمت دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية لنواتج التقطير، وكان هناك تحسن واضح في خواص الزيت المستخدم، والتي تضمنت اللزوجة (143 ملي باسكال)، والكثافة (0.783 جم / سم³)، ونقطة الوميض (187 درجة مئوية).، نقطة الصب (-11 درجة مئوية)، محتوى الماء (0.57% بالوزن)، محتوى الكبريت (0.454% بالوزن)، مؤشر اللزوجة (120.19)،. تمت معالجة الزيت الناتج من العملية الفيزيائية بنوعين مختلفين من البنتونايت، وهما البنتونايت-الحامضي (H-Bentonite) والبنتونايت-النحاس (Cu-Bentonite) بعد إجراء الاختبارات المعملية والتي شملت فحص (FT-IR) و (XRD) و (XRF) و (EDX) و (SEM).

حيث أعطت نتائج ممتازة للخصائص الفيزيائية، على التوالي، الكثافة (0.803 ، 0.797) جم / سم³ - اللزوجة (148.6 ، 150.1) ملي باسكال، نقطة الوميض (193 ، 196) درجة مئوية، نقطة الصب (-12 ، -12) (درجة مئوية، محتوى الرماد (0.103 ، 0.094)% بالوزن ومحتوى الرطوبة (لا شيء) % بالوزن.

بعد تقطير محتوى الكبريت والمعادن الثقيلة في الزيت المستخدم والزيت المقطر خطوة أساسية لتقليل التلوث البيئي. إزالة الكبريت هي عملية تستخدم لإزالة الكبريت بشكل فعال من الزيت المستخدم والزيوت المعالجة فيزيائياً. في هذا العمل، تم تطبيق تقنية الامتزاز لإزالة الكبريت. كانت نسبة الكبريت في الزيت المستخدم والزيت المعالج فيزيائياً (1.792)، (0.454) % على التوالي ويتم معالجتها بالبنتونايت العراقي المعدل (Cu-Bentonite و H-Bentonite) لزيادة كفاءة الأسطح النشطة. تم استخدام البنتونايت المعدل في تجارب إزالة الكبريت، بينما استخدم البنتونايت الحامضي والنحاسي في تجارب إزالة المعادن الثقيلة، أعطى البنتونايت-النحاس نتائج